

BARNICES



LA PROTECCIÓN Y LA ESTÉTICA DE SU VEHÍCULO

El **barniz** es una parte muy importante en la protección y estética del automóvil. Este producto, expuesto directo al medio ambiente, tiene que cumplir con los requisitos básicos y las exigencias medioambientales más extremas.

Dentro de la gama de barnices de nuestro catálogo destacamos el Barniz HS.

¿Quién no ha pensado en mirar su vehículo y verlo siempre como nuevo?

Con la gama de barnices SONNE podrá encontrar el barniz que tanto buscaba, perfecto para sus reparaciones más exigentes.

LA LÍNEA DE BARNICES HS420 Y HS420 LENTO mantiene un solo catalizador con diferentes diluyentes, por eso reduce sustancialmente su *stock*.


Destaca por su fácil aplicación y su acabado liso y cristalino, además de un secado rápido.

Con estos dos barnices podemos hacer cualquier tipo de reparación, aplicaciones para superficies pequeñas o para grandes superficies a altas temperaturas (por encima de los 35 grados).

Además, para completar esta gama de barnices, también disponemos de un barniz antirayado que, al igual que los HS420, utiliza un solo catalizador con diferentes diluyentes.

Este barniz antirayado cuenta con la particularidad de regenerarse tras ciertas agresiones producidas por agentes externos, como por ejemplo el lavado mecánico de su vehículo.

BARNICES




10 Barniz HS 420
Barniz HS 420 Lento
5 Endurecedor Universal
1 Diluyente Barniz Estándar
Diluyente Barniz Lento




100 Barniz HS 420
Barniz HS 420 Lento
54.7 Endurecedor Universal
8.4 Diluyente Barniz Estándar
8.8 Diluyente Barniz Lento




Pico de fluido:
1.3-1.4 mm




Presión de aplicación
2-2.5 bar



2x1 capa
· 1x media cerrada
· 1x mojada



Entre capas
5-10 min a 20° C



Antes del secado
5-10 min a 20° C



Considerar un tiempo mayor de evaporación para la versión: Barniz HS 420 Lento + Diluyente Barniz Lento
Barniz HS 420
> 1.5 horas a 20° C

Diluyente Barniz Estándar
20 min a 60° C
Diluyente Barniz Lento
25 min a 60° C



Barniz HS 420 Lento
> 4 horas a 20° C

Diluyente Barniz Estándar
30 min a 60° C
Diluyente Barniz Lento
40 min a 60° C

